

## Karta techniczna

### Technical Data Sheet

## Tkanina brezentowa bawełniana surowa, filtracyjna 132

### Technical cotton fabric

PARAMETR parametr		WARTOŚĆ value
Materiał material		bawełna cotton
Splot, wykończenie wave, finish		skośny, surowa twill, raw
Masa powierzchniowa, g/m <sup>2</sup> weight		422 +/- 21
Przepuszczalność powietrza, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> s P=200 Pa air permeability		120-140
Wytrzymałość, DaN tensile strenght	Osnowa warp	110
	Wątek weft	92

\*Wszelkie podane wyżej dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Ponadto Holtex-Energoserwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie i bez powiadamiania w stosunku do informacji umieszczonych na niniejszych stronach.