

Częstochowa, 2020-01-01

Informacje użytkowe

Produkt został poddany spec. kontroli jakości, niniejszym deklaruje się, że materiały filtracyjne IW 011, IW 012 oraz IW B02 mają następujące właściwości użytkowe:

- Wykonane są z włókien PET i rPET w 100%
- W wypadku materiałów rPET włókna mają potwierdzone pochodzenie certyfikatem GRS
- Materiały można odkażać chemicznie i termicznie do 150°C
- Materiały mogą być formowane termicznie w temperaturach 180°C do 220°C
- Wszystkie produkty mogą występować w gramaturach od 80g/m²
- Firma zaleca wykorzystanie materiałów w gramaturach większych niż 200g/m²
- Wszystkie materiały filtracyjne powinny być wykorzystywane jako jedna z warstw kompozytu