

Tkanina szklana ECST 560

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał	-	przędza szklana
Masa powierzchniowa	g/m ²	560±30
Odporność termiczna	°C	450 – 700 (praca ciągła – praca chwilowa)
Cechy charakterystyczne		Surowa Wytrzymałość N/5cm: Osnowa 4400 Wątek 3000

Posiadamy Certyfikat Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2015-10

Powyższa tkanina wykonana jest z surowca jedwabiu szkło typu E niepalne, stosowanego do produkcji kocy gaśniczych Świadectwo Dopuszczenia nr 4238/2021

Jednocześnie oświadczamy, iż symbol ECST dotyczy tkanin wyprodukowanych z przędzy szklanej typu EC.

