HOLTEX®
LIDER USZCZELNIEŃ OD 1991 R.

Holtex – Energoserwis M.J. Drobnik Sp.j.
Stara Gadka ul. Usługowa 3 a, 95-030 Rzgów
NIP 729-23-23-497 KRS 0000303920 REGON 472005262
Tel. 42-212-83-95 , 42-212-83-90, 42-642-00-80 , Fax. 42-212-83-96

www.holtex.pl www.holtex.com.pl holtex@holtex.com.pl

Karta techniczna

Technical Datasheet

Tkanina szklana powlekana dwustronnie typu TG660

Glass cloth with both side coating type TG660

Tkanina szklana powlekana obustronnie silikonem (kolor – czerwony) o szerokości nawoju ok. 150 cm, charakteryzuje się wysoką elastycznością, dobrą przyczepnością pomiędzy warstwami szkła i silikonu, a także doskonałymi właściwościami mechanicznymi. To wszystko sprawia, iż dana tkanina doskonale nadaje się do zastosowań wysokotemperaturowych (izolacja) oraz do produkcji kompensatorów tkaninowych.

Certyfikaty(Certificates): GOST Rosyjskie standard (Russian standards)

PARAMETR **parametr**	**WARTOŚĆ** **value**	**Normy DIN/ASTM** **test methods**
Materiał **material**	Włókno szklane Glass cloth	
Powleczenie **coating**	Silikon Silicone	
Splot, wykończenie **weave, finish**	8H Atłasowy 8H Satin	DIN ISO 9354
Masa powierzchniowa, g/m2 **weight**	650g/m2 +/- 30g/m2	DIN EN 12127
Masa powleczenia, g/m2 (1/2) **weight of coating (1/2)**	150/150g/m2 +/- 15/15g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Całkowita masa powierzchniowa, g/m2 **total weight**	950g/m2 +/- 60g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Grubość **thickness**	0,71mm +/- 0,05mm z powleczeniem cloated	DIN EN ISO 2286-3

HOLTEX®
LIDER USZCZELNIEŃ OD 1991 R.

Holtex – Energoserwis M.J. Drobnik Sp.j.
Stara Gadka ul. Usługowa 3 a, 95-030 Rzgów
NIP 729-23-23-497 KRS 0000303920 REGON 472005262
Tel. 42-212-83-95 , 42-212-83-90, 42-642-00-80 , Fax. 42-212-83-96

www.holtex.pl www.holtex.com.pl holtex@holtex.com.pl

Wytrzymałość na rozciąganie **tensile strenght**	**Osnowa** **Warp**	>4000N/5cm	DIN 53 354
	Wątek **Weft**	>3500N/5cm	DIN 53 354
Temperatura pracy **operational temperature**		-50°C / +200°C	Próby własne producenta In-house test
Maksymalna temperatura pracy **emergency temperature**		-50°C / +250°C	
Szczelność **tightness**		Wodoszczelny Leak-proof	Test na wodoszczelność Intern leak test

82620-0EJ2

*Wszelkie podane wyżej dane mają charakter wyłącznie informacyjny.
Ponadto Holtex-Energoserwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie i bez powiadamiania w stosunku do informacji umieszczonych na niniejszych stronach.