

## Karta techniczna

### Technical Datasheet

## Tkanina szklana surowa na koce gaśnicze

### Glass cloth no coating for fire blankets

Certyfikaty(Certificates): Certyfikat Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001:2001

PARAMETR parametr		WARTOŚĆ value
Materiał material		Włókno szklane Glass cloth
Splot, wykończenie weave, finish		Skośny 2/2 (Z) Twill weave 2/2 (Z)
Masa powierzchniowa, g/m <sup>2</sup> weight		661 +/- 20
Grubość Thickness		0,6 +/- 0,05 mm
Wytrzymałość na rozciąganie tensile strenght	Wątek Weft	500 daN/5cm
	Osnowa Warp	260 daN/5cm
Rodzaj wykończenia Finish		surowa
Odporność termiczna Thermal Resistance		450°C

---

[www.holtex.pl](http://www.holtex.pl)

[www.holtex.com.pl](http://www.holtex.com.pl)

[holtex@holtex.com.pl](mailto:holtex@holtex.com.pl)

---

\*Wszelkie podane wyżej dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Ponadto Holtex-Energoserwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie i bez powiadamiania w stosunku do informacji umieszczonych na niniejszych stronach.

---

[Art. Uszczelniające](#)

[Art. Techniczne](#)

[Tworzywa Konstrukcyjne](#)

[Tkaniny Techniczne](#)

[Materiały Ognioodporne](#)

[www.aramid.com.pl](http://www.aramid.com.pl) | [www.temac.pl](http://www.temac.pl) | [www.filc.pl](http://www.filc.pl) | [www.tekstolit.pl](http://www.tekstolit.pl) | [www.preszpan.pl](http://www.preszpan.pl) | [www.brezent.pl](http://www.brezent.pl) | [www.ptfe.net.pl](http://www.ptfe.net.pl)

