

Karta techniczna

Technical Datasheet

Wykładzina gumowa ryflowana

Rubber riffled carpet

PARAMETR parametr	WARTOŚĆ value
Materiał (guma zwykła) Material (standard rubber)	Kauczuk butadienowo- styrenowy SBR / styrene-butadiene rubber
Materiał (guma olejoodporna) Material (oil resistant rubber)	Kauczuk butadienowo- akrylonitrylowy / kauczuk butadienowo-styrenowy acrylonitrile-butadiene rubber/styrene-butadiene rubber
Twardość hardness	60 – 80 °Sh
Grubość thickness	3,5 – 6 +/- 0,5 mm
Szerokość width	1200 – 1300 +/- 30 mm
Wytrzymałość na rozciąganie tensile strenght	> 4 MPa
Wydłużenie względne przy zerwaniu Breaking elongation	> 150 %

www.holtex.pl

www.holtex.com.pl

holtex@holtex.com.pl

*Wszelkie podane wyżej dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Ponadto Holtex-Energoserwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie i bez powiadamiania w stosunku do informacji umieszczonych na niniejszych stronach.

[Art. Uszczelniające](#)

[Art. Techniczne](#)

[Tworzywa Konstrukcyjne](#)

[Tkaniny Techniczne](#)

[Materiały Ognioodporne](#)

www.aramid.com.pl | www.temac.pl | www.filc.pl | www.tekstolit.pl | www.preszpan.pl | www.brezent.pl | www.ptfe.net.pl

